

Travertino Clásico

el mármol

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS

Coeficiente de Absorción 0.8 %

Coeficiente de Absorción

Resistencia Mecánica a la Compresión 1113 kg/cm²

Resistencia Mecánica a

Resistencia Mecánica a la Flexión 141 kg/cm²

Resistencia Mecánica a la Flexión

Resistencia al Desgaste 0.25 mm

Resistencia al Desgaste

Resistencia al Impacto 30 cm

Resistencia al Impacto